

## **INSTRUKČNÍ LIST: REPOS MMA**

Číslo zboží: 2700 20

### **REPOS MMA**

Dvousložkové konstrukční lepidlo pro lepení kovů, kompozitních materiálů (Carbon), hliníku, plastů (i obtížně lepitelné plasty).

#### **Přednosti:**

**Repos MMA** se liší od běžných lepidel s min. požadavkem na chemické či mechanické předčištění lepených ploch a je uzpůsoben k širšímu okruhu aplikací.

- Zvýšená pevnost ve stříhu: 35 MPa což je o 50% více než u běžných lepidel.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Nemusí se lakovat, odolné proti UV záření
- Vyplnění prasklin a mezer až 4mm
- Dobrá opracovatelnost (broušení, vrtání, lakování apod.)

#### **Příklady použití:**

- Sluneční clony
- Plastové kryty
- Carbon a ocel
- Vyplňování nerovností
- Hliníkové díly

#### **Použití:**

Lepicí hmotu naneste vytačovací pistolí (**číslo zb. 2700-71**) pomocí čtyřhranného směšovače (**číslo zb. 2700-42**) na lepené díly, tyto krátce přitlačte k sobě a zafixujte. Po ukončení aplikace sejměte směšovač a před uzavřením dokonale očistěte.

#### **Technické údaje:**

Konzistence: těstovitý

Viskozita +23°C/ 50% rF: 100.000 mPas

Mísící poměr: 1:1

Doba na zpracování +23°C/ 50% rF: 4 – 8 min.

Suchý na dotek +23°C/ 50% rF: 15min.

Konečná pevnost: 24 hod Teplotní odolnost –50°C až +120 °C

Teplota při zpracování (materiál): +10°C až +30 °C

Teplota při zpracování (prostředí): +6°C až +30 °C

Teplotní odolnost : –50°C až +120 °C

Pevnost ve stříhu: ocel/ocel 30 N/mm<sup>2</sup> , AL/AL 27 N/mm<sup>2</sup> , ABS/ABS 18 N/mm<sup>2</sup> ,GFK/GFK 16 N/mm<sup>2</sup> , PC/PC 8 N/mm<sup>2</sup>

Tvrdość podle Shore: Sh-D 78

Skladovatelnost při pokojové teplotě (18 – 25°C): min. 18 měsíců

Obsah: **50ml**

**Číslo zboží: 2700 20**

#### **Dovozce:**

Normfest, s.r.o. – Pekařská 12 – 155 00 Praha 5

Tel/fax: 257 013 280 / 257 013 281, mobil: 602 716 602

www.normfest.cz, e-mail: info@normfest.cz

